

蒸着材料および関連する蒸着源

材料	融点 (°C)	フィラメント	バスケット	ボート	ルツボ
Ag (銀)	961	W	W	Ta, Mo	A1203
Al (鋁)	660	W	W	W (BN, A1203)	
Al2O3 (酸化鋁)	2020	W	W	W	W
Au (金)	1062	W	W	W, Mo	A1203
B (硼)	2300			C	C
Co (鈷)	1495		W	W	A1203, BeO
Cr (鉻)	1890	W	W	W	
Cu (銅)	1083	W	W	W, Mo	A1203
Fe (鐵)	1535	W	W	W	A1203, BeO
In (銦)	157		W	W, Mo, Ta	A1203
InS (硫化銦)	943			W	
In2O3 (氧化銦)	1565			W, Pt	A1203
MgF2 (氟化鎂)	1266	W	W	W, Mo, Ta	A1203
Mn (錳)	1244	W	W	W, Mo, Ta	A1203, BeO
Ni (鎳)	1453	W	W	W	A1203, BeO
Ni/Cr (鎳鉻合金)	1350	W	W	W (A1203)	A1203, BeO
Ni/Fe (鎳鐵合金)	1395		W	W	A1203
Pb (鉛)	328	W	W	W, Mo, Ta	A1203
Pd (鈰)	1550	W	W	W	A1203, BeO
Pt (鉑)	1769	W		W	C
Sb (銻)	630			Mo, Ta	A1203
SiO (氧化矽)	1702	W		Mo, Ta	
SiO2 (二氧化矽)	1610~1710			Ta	A1203
Sn (錫)	232	W	W	Mo, Ta	A1203
SnO2 (二氧化錫)	1127	W	W	W	A1203
Ta2O5 (五氧化二鉭)	1800	W	W	Ta	
Te (碲)	452	W	W	W, Ta	A1203
Ti (鈦)	1675			W, Ta	C
Zn (鋅)	419	W	W	W, Ta	A1203
Zr (鋯)	1852			W	